

Legno perlinato

Abbiamo un'ampia scelta di tavolame con incastro m/f in abete e larice utilizzabili sia come sottotetto che come rivestimento per interno ed esterno.



Tipi di legno	ABETE ROSSO LARICE
Composizione	Le perline in legno sono tavole di legno piallato con incastri sui lati e vengono utilizzate nel rivestimento di pareti e soffitti (perlinato)
Umidità legno	13% ± 3%
Densità	400 kg/m ³
Conducibilità termica	$\lambda=0,12 \text{ W/(mK)}$
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu=20-40$
Classe di resistenza al fuoco	In conformità alla decisione della Commissione Europea del 09.08.2005 2005/610/EC ed EN 14080:2013 Elementi costruttivi in legno eccetto pavimento: classe D-s2, d0
Alterazione delle dimensioni in caso di variazione di umidità	Perpendicolare alle fibre: variazione pari allo 0,24% per ogni 1% di variazione dell'umidità del legno Parallelo alle fibre: variazione pari allo 0,01% per ogni 1% di variazione dell'umidità del legno
Tolleranze	Sulla base della norma EN 14080:2013
Velocità di carbonizzazione	$\beta_0=0,50 \text{ mm/min}$